

ULP32-8040

Мембранные элементы сверхнизкого давления - серия ULP

Описание

Обратноосмотические мембранные элементы сверхнизкого давления серии ULP разработаны компанией VONTRON для очистки поверхностных и подземных вод и воды муниципального водопровода с солесодержанием менее 1500 мг/л. Рабочее давление мембран этой серии составляет около 2/3 от давления мембран низкого давления серии LP, а селективность может достигать 99,5%.

Применение

- Производство питьевой воды, например: бутилированная вода, вода для пищевой промышленности и т.д.
- Производство очищенной воды, например: для фармацевтики и медицины, для электроники и т.д.

Технические характеристики

Модель	Селективность, %	Производительность, м ³ /сут	Площадь мембраны фут ² (м ²)	Толщина сепарирующей сетки mil
ULP32-8040	99.5	39.7	400(37.2)	28

1、Рабочее давление 10,3 bar (1,03 MPa) Солесодержание 1500мг/л Температура 25°C Н 7,0 ± 0,5 Степень отбора пермеата 15%

2、Производительность по пермеату в каждом мембранным элементе может изменяться на ±20%

Условия эксплуатации и ограничения

Максимальное рабочее давление, bar(MPa)	41,4(4,14)
Максимальная температура воды на входе, °C	45
Максимальный расход воды на входе, м ³ /час	17
Максимальная концентрация свободного хлора, мг/л	0,1
Максимальный перепад давления на элементе, bar(MPa)	1,5(0,1)
Допустимый диапазон pH для питательной воды	3 - 10
Допустимый диапазон pH для химической промывки	2 - 12
Максимальный расход питательной воды SDI15	5

Важная информация

- Перед отправкой мембранный элемент с завода-изготовителя сухой мембранный элемент не обрабатывается консервирующим раствором. Влажный мембранный элемент содержит 1,0% бисульфита натрия (зимой добавляется 10%-ный раствор пропиленгликоля) в качестве консервирующего раствора для хранения. Все элементы упаковываются в вакуумную упаковку. Если замоченные мембранные элементы не используются в течение длительного времени, то их необходимо поместить в консервирующий раствор.
- При первом использовании мембранный элемент рекомендуется сначала промыть его в течение 15-25 минут при низком давлении (не следует вместо этого выдерживать мембранный элемент в воде в течение ночи), а затем промыть в течение 60-90 минут при высоком давлении. Расход воды должен составлять не менее 50% от расчетного расхода воды в системе.
- В течение первого часа после начала эксплуатации мембранный элемент следует полностью слить пермеат и концентрат
- Эксплуатационные ограничения и рекомендации по эксплуатации, приведенные в данной технической информации, являются частью ограничений трехлетней гарантии на мембранный элемент
- Добавление любых химических веществ, которые могут повлиять на мембранный элемент во время хранения и эксплуатации, запрещено, и компания Vontron Technology несет ответственность за любые последствия, возникающие в результате использования таких химических веществ
- Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для получения подробной информации об установке, вводе в эксплуатацию, хранении и транспортировке мембранных элементов

Размеры и упаковка



Упаковочная коробка:(Д:Ш:В)
1080x216x232мм

Номер соединительного
элемента: 3.02.09.0006



Tel: +7 495 741-12-99
E-mail: vontron@vontron.ru
Web: www.vontron.ru

Характеристики мембранных элементов могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации. Информация, приведенная в настоящем документе, имеет справочный характер и не может служить гарантией работоспособности в реальных условиях эксплуатации. Пользователь самостоятельно принимает решение и несет ответственность о соответствии мембранных элементов и информации, приведенной в настоящем документе тем условиям, в которых мембранный элемент фактически используется. Пользователь гарантирует, что мембранный элемент используется в соответствии с применимыми требованиями и нормативными актами. Vontron не принимает на себя никаких обязательств или ответственности за информацию, содержащуюся в этом документе, и не несет ответственности за любые последствия, возникающие в результате использования и технического обслуживания мембранных элементов пользователем не в соответствии с условиями, приведенными в данном документе. В связи с техническим прогрессом информация о мембранных элементах, приведенная в настоящем документе может измениться в любое время без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратите внимание на самую свежую информацию.